

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
22.03.2005

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
22.03.2005

Seite 1 von 3

Produktbezeichnung: APP 1K Füller.

1-Komponenten Korrosionsschutz-Füller zur Reparatur von kleinen und größeren Oberflächen. Chromat- und bleifrei.

Verpackung: 1,0L.

Produkt und Zusatzstoffe: APP 1K Füller
APP 2K Verdünnung AVS.

Farbe: Grau.

Ergiebigkeit: 5 - 7 m²/l
Achtung!
In der Tat hängt die Ergiebigkeit von solchen Faktoren ab, wie z.B.: Form des Objekts, Untergrundsrauheit, Auftragsverfahren und Arbeitsbedingungen.

Anwendung Geeignet zur Reparatur von PKW-, Lieferwagen-, LKW- und Busskarosserien.

Untergrund:
Geeignete Untergründe: Stahl, verzinktes Stahlblech, Aluminium.
Geschliffene fabrikneue Anstriche, grundierte und mit Polyesterprodukten grobbearbeitete Oberflächen, Polyesterlamine.
Achtung!
Nicht auftragen auf: Oberflächen, die mit dem thermoplastischen Lack (T.P.A.) überzogen wurden.
Um das Haftvermögen und den Korrosionsbeständigkeit zu erhöhen, soll vorerst der APP 1K Haftgrund eingesetzt werden.

Vorbereitung des Untergrunds: Die etwaigen Korrosionsstellen genau entfernen und die Übergangsstellen zum Altanstrich und Polyesterauffüllungen mit dem Schleifpapier P280-P320 trocken schleifen.

Vor Aufspritzung des Füllers die Oberfläche entstauben und mit dem Reiniger W900 entfetten.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
22.03.2005

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
22.03.2005

Seite 2 von 3

Produktbezeichnung: APP 1K Füller.

Gebrauchsanweisung:

Mischverhältnis:

Um entsprechende Aufspritzviskosität zu erreichen, soll bis 50% (max 70%) der APP 2K Verdünnung AVS zugegeben werden.

Achtung: Nachfärbung nicht empfohlen.

Aufspritzviskosität +20°C: 18-22 s 4 mm DIN.

Auftragen:

Mittels der Spritzpistole mit einer Düse Ø1,4-Ø1,8 mm beim Luftdruck von 3,0 bis 4,0 bar auftragen.

Anzahl der Schichten: 2-3.

Dicke der trockenen Schicht: 40-50 µm.

Empfohlene Arbeitsbedingungen:

- minimale Arbeitstemperatur: +10 °C
- maximale Relativfeuchtigkeit: 75%

Zwischenschichtsverdampfungszeit bei +20°C:
10 Minuten.

Trocknen:

Bei +20 °C:

Staubtrocken:	15 Minuten
Deckbar:	30 Minuten
Nass schleifen:	45 Minuten.

Bei +60 °C:

Staubtrocken:	5 Minuten
Deckbar:	15 Minuten

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Wrzeźnia ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
22.03.2005

APP
AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
22.03.2005

Seite 3 von 3

Produktbezeichnung: APP 1K Füller.

Schleifen

Nach voller Aushärtung wie folgt schleifen:

- manuell nass mit dem Schleifstoff P600-P1000
- maschinell nass mit dem Schleifstoff P360-P400

Deckbarkeit:

1- und 2-Komponenten Decklacke,
wie z.B.: APP 2K Acryl Lack, APP Color MIX RAL 2:1,
APP Acryl Lack MS 2:1 RAL, Basisfarben.

Achtung!

Auf den APP 1K Füller keinen Aufspritzspachtel auftragen.

Gerätereinigung:

Nitrocellulose-Lösemittel.

Lagerung:

In geschlossenen Originalgebinden, in trockenem und gut belüftetem
Lagerraum aufbewahren.
Vor Einfrierung schützen.

Unfallverhütungsvorschriften:

Nur für professionelle Anwendungen.

Siehe: Text auf den Produktetiketten oder dem Sicherheitsdatenblatt.

Der Verbraucher soll die im jeweiligen Land gültigen
Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.