

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
29.03.2007

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
29.03.2007

Seite 1 von 3

**Produktbezeichnung: APP AUTO-GLASS GTX,
APP AUTO-GLASS GTX KIT.**

1-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff, mit hoher Viskosität und kurzer Bindezeit, zum Einkleben der Windschutzscheiben.

Der Klebstoff besitzt den Frontauprallschutzzertifikat:

- FMVSS 212 Standard – Festigkeit nach 3 Stunden in der Temperatur 23°C und 50% Relativfeuchtigkeit.

Verpackung: 310 ml Aluminiumkartusche mit Klebstoff,
30 ml, 250 ml und 1,0 L Aluminiumflaschen mit Grundierung K,
30 ml Flasche mit Reiniger.

Produkt und Zusatzstoffe: APP AUTO-GLASS GTX – Autoscheibenklebstoff,
Grundierung K – Grundierung für den Autoscheibenklebstoff,
GR 1001 Reiniger.

Grundkomponenten:

- APP AUTO-GLASS GTX – alterungssicherer Polyurethan-Klebstoff mit hoher Viskosität, unter dem Einfluss der Luftfeuchtigkeit in den Elastomerzustand übergehend.
- Grundierung K – Polyisocyanat-Polymer, kohleschwarz, Lösungsmittel,
- GR1001 – Ethanol mit Aktivierungszugaben.

Farbe: schwarz.

Dichte bei +20°C: ~1,20.

Konsistenz: Tixotropiepaste

Shore-Härte A: 60 bis 65 (ISO 868-3s).

Scherspannung: > 500 psi (Ford SAE J 1529).

Reißmodul: > 870 psi (ISO 8339).

Reißdehnung: 700% (ISO 8339).

Anwendung:

- zum Einkleben der Windschutzscheiben in der Automobilindustrie mit Einsatz von Luftdruckpistolen oder Robotern,
- zum Wiedereinkleben der Windschutzscheiben bei ihrem Austausch

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
29.03.2007

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
29.03.2007

Seite 2 von 3

**Produktbezeichnung: APP AUTO-GLASS GTX,
APP AUTO-GLASS GTX KIT.**

Untergrund:

Geeignete Untergründe:

Grundierung für den Autoscheibenklebstoff – Grundierung K.
Alter, auf dem Karosserieflansch befindlicher Klebstoff.

Vorbereitung des
Untergrunds:

Beim Scheibenaustausch die 1-2 mm dicke Schicht des alten Klebstoffs überlassen.
Die geklebten Flächen müssen trocken, sauber und mit dem Reiniger GR1001 entfettet sein.
Die Scheibe soll an der Klebstelle mit dem Reiniger GR 1001 abgewaschen und mit der Grundierung K bedeckt werden.

Gebrauchsanweisung

Untere Abdeckung der Aluminiumkartusche entfernen und ihre Kunststoff-Gewindespitze durchlöchern.
Die Kartusche in der manuellen oder pneumatischen Dichtungsmassen-Presspistole einsetzen.
Die Düse des Autoscheibenklebstoffs auf die Gewindespitze der Kartusche aufschrauben.
Die Auspressgeschwindigkeit senkt am Ende der zulässigen Lagerungsfrist.

APP AUTO-GLASS GTX soll auf die getrocknete Grundierung K nach 10-15 Minuten ab deren Auftragung oder auf den alten, am Flansch der Fensteröffnung befindlichen Autoscheibenklebstoff aufgetragen werden. Die Scheibe muss montiert und an den Fensteröffnungsflansch innerhalb ca. 30 Minuten ab Klebstoffauftragung d.h. vor Hautbildung gepresst werden.

Auslegungstemperatur: von +5°C bis +35°C.

Achtung!

Nicht auf die Silikone oder beim Vorhandensein vernetzender Silikone auftragen. Berührung mit MS-Polymeren, Alkoholen, Lösungsmitteln bei der Vernetzung vermeiden.

Haltbarkeit der Masse nach Öffnung der Kartusche beträgt 24 Stunden.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Wrzeźnia ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.

TECHNISCHE INFORMATION

Erstellt am:
29.03.2007

APP

AUTO-PLAST PRODUKT®

Aktualisiert am:
29.03.2007

Seite 3 von 3

**Produktbezeichnung: APP AUTO-GLASS GTX,
APP AUTO-GLASS GTX KIT.**

Trocknen:

Die Aushärtung des Klebstoffs APP AUTO-GLASS GTX beginnt sofort nach seiner Auftragung und hängt von der Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab.

Bei +23 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von 50%:

- Hautbildung: 25-40 Minuten
- Schnelligkeit durchgehender Vernetzung: 3,5 mm / 24 Stunden.

D.A.T.:

Fahrbereitschaft nach Einklebung der Windschutzscheibe D.A.T. "drive-away-time":

- 90 Minuten für das Fahrzeug ohne Airbags,
- 180 Minuten für das Fahrzeug mit Airbags.

Gerätereinigung:

Vor Aushärtung mit Xylen, MEK, Aceton oder Nitrocellulose-Lösungsmittel.

Nach Aushärtung wird mechanisch gereinigt.

Lagerung:

In geschlossenen Originalgebinden, in trockenem und gut belüftetem Lagerraum aufbewahren.

Lagerungstemperatur: von +5°C bis +35°C.

Vor Einfrierung schützen.

Unfallverhütungsvorschriften:

Nur für professionelle Anwendungen.

Siehe: Text auf den Produktetiketten oder dem Sicherheitsdatenblatt.

Der Verbraucher soll die im jeweiligen Land gültigen Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Die oben genannten Informationen entsprechen aktuellem Wissensstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Es werden somit keine bestimmten Eigenschaften oder keine Eignung zum Gebrauch in Sonderbedingungen zugesichert. Es sollen die Anmerkungen und Warnhinweise auf den Produktetiketten und Sicherheitsdatenblättern beachtet werden. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, sofern das Endergebnis von den Faktoren beeinflusst wurde, die außer unserer Kontrolle gestanden hatten.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 Września ul. Przemysłowa 10, Tel.: +48 61 437 00 00.