

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
22.03.2005r.



Data aktualizacji:
21.12.2007r.

Strona 1 z 3


Nazwa produktu: APP 2K Expres Klarlack 3:1.

Dwuskładnikowy bezbarwny lakier akrylowy o wysokim połysku i bardzo krótkim czasie utwardzania. Przeznaczony do napraw miejscowych. Zawiera aktywne filtry UV.

- Opakowanie: Lakier-3,0 L; utwardzacz-1,0 L.
- Produkt i dodatki: APP 2K Expres Klarlack 3:1
APP 2K Expres Harter
APP 2K Acryl Verdunnung AVS/AVN.
- Dodatki specjalne: APP 2K Elastic
APP Anti-Silikon.
- Podstawowe składniki: APP 2K Expres Klarlack 3:1-żywica akrylowa
APP 2K Expres Harter-utwardzacz izocyjanianowy.
- Barwa: Transparentny bezbarwny.
- Wydajność: 6-8 m²/l
Uwaga!
W praktyce wydajność zależy od czynników takich jak:
kształt obiektu, chropowatości podłoża, metoda nakładania i warunki pracy.
- Zastosowanie: Przeznaczony do szybkich napraw elementów jako warstwa nawierzchniowa wysokiej jakości w wielu warstwowych karoseryjnych powłokach renowacyjnych.
- Podłoże: Powszechnie stosowane farby bazowe w systemach dwu i trzy warstwowych.
Wodorozcieńczalne farby bazowe.
- Przygotowanie podłoża: Przed natryskiem malowaną powierzchnię oczyścić z pozostałości luźnego i przesuszonego odkurzu lakieru bazowego.

Stosowanie

Porcje mieszania:



- A) Dla małych napraw miejscowych (Spot-Repair):
3 objętości APP 2K Expres Klarlack 3:1
1 objętość APP 2K Expres Harter
0-10% APP 2K Acryl Verdunnung AVS
- B) Dla napraw pojedynczych elementów:
3 objętości APP 2K Expres Klarlack 3:1
1 objętość APP 2K Expres Harter
10%-15% APP 2K Acryl Verdunnung AVS

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA


Data opracowania:
22.03.2005r.



Data aktualizacji:
21.12.2007r.

Strona 2 z 3

Nazwa produktu: APP 2K Expres Klarlack 3:1.



Lepkość natryskowa w +20°C: 14-16 s DIN 53211
17-20 s Ford 4.

Uwaga!

Stosować wyłącznie utwardzacz APP 2K Expres Harter.
Nie przekraczać zalecanej dawki utwardzacza.
W razie konieczności dodać od 2 do 5% APP Anti-Silikon.
W razie potrzeby (tworzywa sztuczne) dodać zgodnie z tabelą mieszania, przed dodaniem utwardzacza, uelastyczniaacz APP 2K Elastic.

Nanoszenie:




Nanosić pistoletem natryskowym wyposażonym w dyszę $\varnothing 1,3$ - $\varnothing 1,4$ mm przy ciśnieniu powietrza od 3 do 4 bara.




Ilość warstw: 1,5-2.
Grubość suchej powłoki: 40-50 μ m.
Zalecane warunki pracy:

- minimalna temperatura: +10°C
- maksymalna wilgotność względna: 75%.



Czas odparowania między warstwami w temperaturze +20°C:
5-7 minut.
Okres przydatności gotowej do użycia mieszanki lakieru:
2 godziny.

Suszenie



Przy temperaturze +20°C:
Pyłosuchość: 10-12 minut.
Możliwość manipulacji: 15-20 minut.
Pełne utwardzenie: 4 godziny.



Przy temperaturze +60°C:
Pyłosuchość: 5 minut.
Możliwość manipulacji: 10 minut.
Pełne utwardzenie: 30-40 minut.

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

INFORMACJA TECHNICZNA

Data opracowania:
22.03.2005r.



Data aktualizacji:
21.12.2007r.

Strona 3 z 3

Nazwa produktu: APP 2K Expres Klarlack 3:1.

Szlifowanie




Po całkowitym utwardzeniu i wystudzeniu (15-30 minut) w razie konieczności delikatnie szlifować:

- ręcznie na mokro materiałem ściernym P2500-5000
- maszynowo na mokro materiałem ściernym P2500-5000.

Czyszczenie sprzętu:

Rozpuszczalnik nitrocelulozowy.

Magazynowanie:



Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym.
Chronić przed zmrożeniem.

Przepisy BHP:



Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.

Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie charakterystyki produktu niebezpiecznego.

Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie danego kraju.

LZO/VOC:

Dopuszczalna wartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.

840g/l dla APP 2K Expres Klarlack 3:1

Maksymalna zawartość LZO g/l w produkcie gotowym do użytku.

697g/l dla APP 2K Expres Klarlack 3:1

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.