

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
22.03.2005г.



Дата обновления:
21.12.2007г.

Страница 1 из 3

Название продукта: APP 2K Expres Klarlack 3:1.

Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак с высоким блеском и очень коротким временем отверждения. Предназначен для местного ремонта. Содержит активные УФ-фильтры.

Упаковка:	Лак – 3,0 л; отвердитель – 1,0 л.
Изделие и добавки:	APP 2K Expres Klarlack 3: 1 APP 2K Expres Harter APP 2K Acryl Verdunnung AVS/AVN.
Специальные добавки:	APP 2K Elastic APP Anti-Silikon.
Основные компоненты:	APP 2K Expres Klarlack 3: 1 – акриловая смола APP 2K Expres Harter – изоцианатный отвердитель.
Цвет:	Прозрачный бесцветный.
Производительность:	6-8 м ² /л Внимание! На практике производительность зависит от следующих факторов: форма объекта, шероховатость основы, метод нанесения и условия работы.
<u>Применение:</u>	Предназначен для быстрого ремонта элементов в качестве поверхностного высококачественного слоя в составе многослойных реставрационных кузовных покрытий.
<u>Основа:</u>	Поверхности с использованием базовых красок в двух- и трехслойных системах. Водорастворимые базовые краски.
Подготовка основы:	Перед распылением окрашиваемую поверхность следует очистить от остатков пересушенной пыли базового лака.

Способ применения

Пропорции смешивания:	А) Для мелкого местного ремонта. (Spot-Repair): 3 объема APP 2K Expres Klarlack 3: 1 1 объем APP 2K Expres Harter 0-10% APP 2K Acryl Verdunnung AVS
	Б) Для ремонта отдельных элементов: 3 объема APP 2K Expres Klarlack 3: 1 1 объем APP 2K Expres Harter 10%-15% APP 2K Acryl Verdunnung AVS



Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 (61) 437 00 00.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Дата разработки:
22.03.2005г.



Дата обновления:
21.12.2007г.

Страница 2 из 3

Название продукта: APP 2K Expres Klarlack 3:1.



Вязкость распыления при +20°C: 14-16 с DIN 53211
17-20 с Ford 4.

Внимание!

Использовать исключительно отвердитель APP 2K Expres Harter.
Не следует превышать рекомендуемую дозу отвердителя.
В случае необходимости, добавить 2-5% APP Anti-Silikon.
В случае надобности (пластмассы), перед добавлением
отвердителя, добавить согласно с табличкой смешивания,
пластификатор APP 2K Elastic.

Нанесение:



Наносить с помощью пистолета-распылителя,
оборудованного соплом $\varnothing 1,3$ - $\varnothing 1,4$ мм при давлении
воздуха от 3 до 4 бар.




Количество слоев: 1,5-2.

Толщина сухого покрытия: 40-50 мкм.

Рекомендуемые условия работы:

- минимальная температура: +10°C
- максимальная относительная влажность: 75%.



Время испарения между слоями при температуре +20°C:
5-7 минут.

Срок годности лаковой смеси, готовой к применению: 2 часа.

Сушка



При температуре +20°C:

Пылесухость: 10-12 минут.

Возможность манипуляции: 15-20 минут.

Полное отверждение: 4 часа.



При температуре +60°C:

Пылесухость: 5 минут.

Возможность манипуляции: 10 минут.

Полное отверждение: 30-40 минут.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
22.03.2005г.



Дата обновления:
21.12.2007г.

Страница 3 из 3

Название продукта: APP 2K Expres Klarlack 3:1.

Шлифовка



После полного отверждения и охлаждения (15-30 минут) в случае необходимости, выполнить легкую шлифовку:

- вручную влажным методом с помощью абразивного материала P2500-5000
- механическим способом влажным методом с помощью абразивного материала P2500-5000

Чистка инструмента:

Нитроцеллюлозный растворитель.

Складирование:



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом помещении с хорошей вентиляцией.
Не допускать замораживания.

Правила безопасности и гигиены труда:



Исключительно для профессионального применения.

См.: текст на этикетке продукта либо в карточке характеристики опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

ЛОС/ВОС:

Допустимое значение ЛОС г/л в продукте, готовом к применению.

840 г/л для APP 2K Expres Klarlack 3:

Максимальное содержание ЛОС г/л в продукте, готовом к применению.

697 г/л для APP 2K Expres Klarlack 3: 1

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся на карточке характеристики. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.