

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
29.03.2007г.



Дата обновления:  
29.03.2007г.

Страница 1 из 3

## Название продукта: APP AUTO-GLASS GTX, APP AUTO-GLASS GTX KIT.

Однокомпонентный полиуретановый клей-уплотнитель с очень высокой степенью вязкости и коротким периодом схватывания, для вклеивания лобового автомобильного стекла.

Клей имеет сертификат безопасности краш-тест:

- FMVSS 212 стандарт – стойкость через 3 часа при 23 °С и относительной влажности 50% .

Упаковка: 310 мл алюминиевый картридж с клеем,  
30 мл, 250 мл и 1 л алюминиевые бутылочки с основой К,  
30 мл бутылочка со смывкой.

Изделие и добавки: APP AUTO-GLASS GTX клей для стекла,  
Основа К основа клея для стекла  
GP 1001 смывка.

Основные компоненты:

- APP AUTO-GLASS GTX - стойкий к старению полиуретановый клей с высокой степенью вязкости, переходящий в состояние эластомера под влиянием атмосферной влажности,
- Основа К – полиизоцианатный полимер, угольный черный краситель, растворитель,
- GR 1001 – этанол с активными добавками.

Цвет: черный.

Плотность при 20°C: ~ 1,20.

Консистенция: тиксотропная паста.

Твердость по Шору А: 60-65 (ISO 868-3с).

Срезающее напряжение: > 500 psi (Ford SAE J 1529).

Модуль при разрыве: > 870 psi (ISO 8339).

Удлинение при разрыве: 700% (ISO 8339).

### Применение

- для вклеивания лобового автомобильного стекла в автомобильной промышленности с помощью пневматических пистолетов или роботов,
- для вторичного вклеивания лобового автомобильного стекла при его замене.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

**Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 (61) 437 00 00.**

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
29.03.2007г.



Дата обновления:  
29.03.2007г.

Страница 2 из 3

## Название продукта: APP AUTO-GLASS GTX, APP AUTO-GLASS GTX KIT.

### Основа

Соответствующие основы:

Основа клея для стекла Основа К.  
Старый клей для стекла, оставшийся на фланце кузова.

Подготовка  
основы:



Во время замены стекла оставить 1-2 мм слой старого клея.  
Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными с помощью смывки GR 1001.  
Стекло в месте склеивания следует промыть смывкой GR 1001 и покрыть основой К.

### Способ применения

Снять нижнюю крышку алюминиевого картриджа, а затем пробить его резьбовой кончик.  
Поместить картридж в ручной или пневматический пистолет для уплотнительных масс.  
Пластмассовое сопло для стекольного клея завинтить на резьбовой наконечник.  
Скорость выдавливания уменьшается под конец допустимого периода складирования.

APP AUTO-GLASS GTX наносится на высохшую основу К через 10-15 минут после его нанесения или на старый клей для стекла, оставшийся на фланце оконного отверстия кузова. Стекло следует установить и прижать к фланцу оконного отверстия в течение около 25 минут после нанесения клея, то есть до образования пленки на поверхности.

Температура нанесения: от +5°C до +35°C.

Внимание!

Не следует наносить на силикон и при наличии структурирующих силиконов.

Во время структурирования избегать контакта с MS-полимерами, спиртами и растворителями.

Срок пригодности массы к употреблению после открытия упаковки составляет 24 часа.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

**Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 (61) 437 00 00.**

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:  
29.03.2007г.



Дата обновления:  
29.03.2007г.

Страница 3 из 3

## Название продукта: APP AUTO-GLASS GTX, APP AUTO-GLASS GTX KIT.

### Сушка



Отверждение клея APP AUTO-GLASS GTX начинается сразу же после нанесения и зависит от температуры и от влажности воздуха.

При температуре +23°C и относительной влажности 50%:

- образование пленки на поверхности: 25-40 минут,
- скорость сквозного структурирования: 3,5 мм / 24 часа.

### D. A. T.

Время готовности к движению после вклеивания лобового стекла (показатель D.A.T. "drive-away-time"):


- 90 минут для автомобиля без пневмоподушек,
- 180 минут для автомобиля с пневмоподушками.

### Чистка инструмента:

До отверждения – ксилол, метил этиловый кетон (МЕК), ацетон или нитроцеллюлозный растворитель.

После отверждения – механическая очистка.

### Складирование:



Хранить в закрытых оригинальных упаковках в сухом помещении с хорошей вентиляцией.

Температура складирования: от +5°C до +25°C.

Не допускать замораживания.

### Правила безопасности и гигиены труда:



Исключительно для профессионального применения.

См.: текст на этикетке продукта либо в паспорте безопасности опасного продукта.

Пользователь должен соблюдать правила безопасности и гигиены труда, действующие на территории данной страны.

Вышеприведенная информация соответствует актуальным знаниям о нашей продукции и возможностях ее применения. Это не является гарантией определенных свойств или же пригодности к применению в особых условиях. Следует соблюдать примечания и предостережения, размещенные на этикетках продуктов и содержащиеся в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

**Auto Plast Produkt Sp. z o.o. 62-300 г. Вжесьня, ул. Пшемыслова, 10 тел. + 48 (61) 437 00 00.**